

FREITAFLOOR VERNIS PU MAT

DEFINITION

Vernis pour sol, polyuréthane aliphatique en phase aqueuse.

PROPRIETES

- Bonne résistance mécanique et chimique.
- Non jaunissant.
- Pas d'odeur.
- Sans solvant.
- Facile d'application.
- Respect des utilisateurs et de l'environnement.

DESTINATION

SUBJECTILE : Béton, ciment et dérivés, recouvert de résine époxydique ou polyuréthane décorative.

INTERIEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	EXTERIEUR	
IMMERSION			
ATELIER		SITE	<input checked="" type="checkbox"/>
TRAVAUX NEUFS	<input checked="" type="checkbox"/>	ENTRETIEN	<input checked="" type="checkbox"/>

ATMOSPHERE OU MILIEU :
Intérieur.

CARACTERISTIQUES A 20 °C ET A 65 % HR

ASPECT	
Mat	
COULEUR	
Incolore	
PRESENTATION	
Bicomposant	
PROPORTION DU MELANGE	
En poids	
Base :	91 %
Durcisseur :	9 %
CONSISTANCE DU PRODUIT	
Fluide	
DILUANT ASSOCIE	
Eau	
DUREE DE MURISSEMENT DU MELANGE	
10 minutes	
DUREE PRATIQUE D'UTILISATION DU MELANGE	
2 heures	
(*) La température ambiante influe sur la durée de vie en pot du mélange.	
DENSITE	
1,07 ± 0,05	
EXTRAIT SEC	
En volume* :	33 % ± 2
En poids :	38 % ± 2

EPAISSEUR RECOMMANDEE DU FILM SEC	
30 microns	
EPAISSEUR RECOMMANDEE DU FILM HUMIDE	
90 microns	
RENDEMENT OU CONSOMMATION THEORIQUE	
Pour 30 microns secs : 11 m ² /l 100 g/m ²	
SECHAGE	
Pour 30 microns secs :	
Sec au toucher :	2 heures
Circulable léger :	24 heures
Durcissement complet :	5 jours
RECOUVRABLE PAR	
Lui-même	
DELAI DE RECOUVREMENT	
Pour 30 microns secs :	
Minimum* :	24 heures
Maximum* :	5 jours
(*) La température ambiante influe sur les délais de recouvrement du produit.	
TEMPERATURE LIMITE DE SERVICE	
50 °C (au-delà, nous consulter)	

LES DENSITES, EXTRAITS SECS VOLUMIQUES ET PONDERAUX SONT DONNES POUR LE MELANGE A+B ET POUR LE BLANC POUR LES PRODUITS DE FINITION

* Se reporter aux indications reprises dans notre document « GÉNÉRALITÉS ».

FREITAFLOOR VERNIS PU MAT

MISE EN ŒUVRE

SUBJECTILE/PREPARATION DE SURFACE

NATURE DU SUBJECTILE : Béton, ciment et dérivés, recouvert du primaire Freitafloor Impression WB 01 ou de résine époxydique ou polyuréthane décorative.

Sur fonds sains, secs, adhérents, propres, non gras et compatibles, conformes aux DTU 59-3 et 54-1.

EMPLOI/DILUTION

PREPARATION DU PRODUIT :

Bien homogénéiser la base et incorporer le durcisseur sous agitation mécanique en veillant à ne pas incorporer d'air par une agitation trop rapide. Utiliser un agitateur mécanique à faible vitesse de rotation : 300 tours/mn maximum. Laisser reposer 10 minutes avant application.

DILUANT : eau

SOLVANT DE NETTOYAGE : diluant n°27 si le produit a séché

APPLICATION

PROCEDES	POSSIBILITE	DILUTION*	DIAM. BUSES	PRESSION
Brosse	oui (retouches)	0 - 3 %		
Rouleau	oui	0 - 3 %		
Pistolet pneumatique	oui	0 - 10 %	12/10° - 16/20°	3-6 bars

* Les taux de dilution sont donnés à titre indicatif et sont à adapter aux conditions climatiques ainsi qu'aux conditions particulières du chantier.

Pour obtenir un résultat régulier au rouleau, il est conseillé d'utiliser un rouleau anti-goutte 12 mm, un bac avec égouttoir et de procéder par passes croisées.

CONDITIONS D'APPLICATION :

Température ambiante : + 10 °C à + 35 °C

Subjectile : température mini : 3 °C au dessus du point de rosée

température maxi : + 35 °C

HYGIENE ET SECURITE

POINT ECLAIR DU PRODUIT : Base et durcisseur : PE > 55 °C

POINT ECLAIR DU SOLVANT DE NETTOYAGE : 21 °C < PE < 55 °C

C.O.V. en g/l sans dilution : 38

Suivant la directive n° 2004/42/CE, ce produit appartient à la catégorie A/i Revêtements bicomposants à fonction spéciale.

ETIQUETAGE/RECOMMANDATIONS : étiquette légale conforme aux directives européennes sur l'étiquetage des peintures et vernis (directives européennes 88/379 CEE) - consulter la fiche de sécurité sur internet www.quickfds.com fournisseur FREITAG.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

CONDITIONNEMENT : Kit de **5 kg** (Base : 4,55 kg / Durcisseur : 0,45 kg)

STOCKAGE (**entre + 5 °C et + 35 °C**) : 6 mois en emballage d'origine non entamé. **Craint le gel.**

CLASSIFICATION AFNOR (NFT 36005) :

Famille I

Classe : 6a2

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.